



TITV e. V. • Postfach 1364 • 07962 Greiz

ZINGERLE GROUP AG  
Förche 7  
39040 Natz / Schabs

Textilforschungsinstitut  
Thüringen-Vogtland e. V.  
Akkreditierte Prüfstelle

Zeulenrodaer Str. 42  
07973 Greiz - Germany

ITALIEN

**Prüfbericht Nr. 509/16**

Seite 1 von 2 Seiten

Klob/Pie

03.08.2016

Tel.: 03661-611305,  
e-Mail: u.klobes@titv-greiz.de

<b>Auftraggeber:</b>	Herr G. Silgoner
<b>Auftragstermin:</b>	20.07.2016
<b>Probeneingang:</b>	01.08.2016
<b>Probenmaterial:</b>	<b>2 Muster</b> Probe 1: OXF250 Probe 2: OXF500
<b>Prüfauftrag:</b>	Bestimmung des UV-Schutzfaktors UPF nach DIN EN 13758-1
<b>Probenahme:</b>	durch Auftraggeber
<b>Probenvorbereitung/</b>	DIN EN 13758-1
<b>Prüfverfahren:</b>	Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung; Teil 1 (DIN EN 13758-1): Prüfverfahren für Bekleidungstextilien (akkreditiertes Prüfverfahren)
<b>Analysendatum:</b>	01.08. – 03.08.2016
<b>Analysenergebnisse:</b>	Seite 2 und Anlagen

Durch die DAkkS  
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH  
akkreditiertes Prüflaboratorium

In der Anlage zur Akkreditierungsurkunde sind alle akkreditierten Prüfverfahren aufgeführt. Auf Wunsch wird die Urkunde zugesieilt.



Kreisgericht Greiz VR 206  
Gerichtsstand Greiz  
Ust-Id-Nr.: DE 151887921  
Steuer-Nr.: 151/142/21434

Geschäftsführender Direktor:  
Dr. Uwe Möhling

Tel.: +49 36 61/6 11-0  
Fax: +49 36 61/6 11-2 22  
mail@titv-greiz.de  
www.titv-greiz.de

Sparkasse Gera-Greiz  
(BLZ 530 500 00)  
Kto. 609181  
BIC: HELADEF1GER  
IBAN: DE70 5305 0000 0000 6081 81

Deutsche Kreditbank AG (DKB)  
(BLZ 120 300 00)  
Kto. 1005384458  
BIC: BYLADEM1001  
IBAN: DE88 1203 0000 1005 3844 58

**Entnahme der Messproben:**

Aus der Probe wurden 6 Messproben (je 5 x 4 cm<sup>2</sup>) zur Klimatisierung entnommen.

**Ergebnisse:**

Proben-Nr.	Probenbezeichnung	UVA in %	UVB in %	UPF- Mittelwert	UPF der Probe*
1	OXF250	0,9	< 0,1	786	> 50
2	OXF500	< 0,1	< 0,1	9301	> 50

\* Entsprechend der Norm ist bei einem UPF-Mittelwert größer als 50 nur ein „UPF > 50“ anzugeben.

Die Einzelwerte der Messung sind in der Anlage enthalten.

Beide Materialien weisen einen UPF > 50 auf.

Das o. g. Ergebnis bezieht sich aber nur auf das jeweilige Material selbst. Bei Sonnenschirmen kann das Licht, das von der Seite unter den Schirm fällt und das vom Boden reflektiert wird, nicht eingeschätzt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Proben im Anlieferungszustand.

Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Dr. Ulrike Klobes  
Leiter der Prüfstelle